



# PALL-X BOND

El sistema de adherencia y recubrimiento PALLMANN® Pall-X Bond es un agente adhesivo en fase acuosa de 2 componentes para el recubrimiento posterior de pisos de madera con acabado de fábrica o en obra.

## Uso del producto

PALL-X BOND está diseñado para proporcionar una superficie de adherencia óptima entre capas de acabado existentes y nuevas sin desgaste en la mayoría de los casos.

Adecuado para recubrir:

- la mayoría de los pisos de madera preacabados de fábrica
- pisos de madera raspados a mano, con bordes biselados, cepillados con cepillo de alambre y envejecidos
- Pisos de madera revestidos con PALLMANN® MAGIC OIL 2K
- Pisos de madera revestidos con acabados en fase acuosa PALLMANN®
- Pisos de madera revestidos con acabados al aceite o en fase acuosa

## Características

- Proceso sin polvo
- Agente de limpieza profunda
- Agente adhesivo superior
- Secado rápido

## Beneficios

- Sin abrasión en la mayoría de los casos
- Máxima eliminación de contaminantes
- Adherencia excepcional entre acabados
- Cambio en un día

## Datos técnicos

Envase:	botella de plástico de 1 l
Tamaño de unidad:	Componente A: 0,75 l Componente B: 0,25 l
Color:	blanco "lechoso" (húmedo), transparente (seco)
Olor:	no invasivo
Contenido de COV:	el contenido de COV de los componentes A y B mezclados no excede los 250 g por litro
Estabilidad:	mín. 12 meses*
Transparencia:	transparente cuando esta seco
Proporción de mezcla:	3:1 (A:B)
Grado de cobertura:	600 – 800 pies cuadrados por litro
Duración de la mezcla:	aprox. 30-45 min**
Listo para recubrir:	después de aprox. 90 min, 4 horas** a lo sumo
Herramientas de aplicación:	rodillos (suministrados en el kit)
Temperatura de almacenamiento y de trabajo:	Almacenar entre 50 y 75 °F (10-24 °C)* y aplicar a temperatura ambiente (65-80 °F/18-27 °C) para obtener los mejores resultados**

\* Bajo condiciones óptimas de almacenamiento.

\*\* Bajo condiciones óptimas de aplicación.



UTILIZAR CON  
ACABADOS EN  
FASE ACUOSA  
PALLMANN



**PALLMANN®**

wood floors. protected

# PALL-X BOND Instrucciones de uso:

**ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS Y LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS).** SOLO PARA USO PROFESIONAL. Este producto cumple o excede todos los estándares estatales y federales de calidad del aire limpio y refleja nuestro compromiso con la salud personal, la calidad del aire interior y el medio ambiente. Para obtener asesoramiento técnico en caso necesario, antes de utilizar el producto, comuníquese telefónicamente con PALLMANN, una división de Uzin Utz North America (1-866-505-4810).

## Notas importantes

Antes de la aplicación de PALLMANN® PALL-X BOND se requiere una limpieza a fondo con PALLMANN® CLEAN STRONG (consulte las pruebas de adherencia a continuación y las instrucciones de la etiqueta del producto). El piso debe estar exento de polvo, suciedad, grasa, aceite, cera, residuos de productos de mantenimiento antiguos y otros contaminantes, especialmente aquellos que puedan contener silicona. No utilice PALLMANN® CLEAN STRONG en pisos revestidos con PALLMANN® MAGIC OIL 2K.

**Condiciones de aplicación óptimas:** temperatura ambiente de 65-75 °F/ 18-27 °C y una humedad relativa entre 40-60 %. Las bajas temperaturas alargan y las altas temperaturas acortan los tiempos de trabajo, fraguado, adhesión y secado de PALL-X BOND.

**Algunos acabados de fabricantes de pisos pueden no ser aptos para ser recubiertos. Si lo sabe, póngase en contacto con el fabricante del piso para obtener información adicional sobre el producto y/o los procedimientos de recubrimiento. PALL-X BOND NO ES COMPATIBLE CON EL USO DE ACABADOS UV IMPREGNADOS CON SILICONA Y/O PTFE. La determinación final de compatibilidad recae en el contratista.**

## Pruebas de adherencia

Pruebe la adherencia del piso en un área poco visible antes de completar la aplicación. Ver el kit de prueba adjunto. Limpieza: vierta un pequeño charco de PALLMANN® CLEAN STRONG en el área de prueba. Con un paño de pulido verde o rojo, extienda CLEAN STRONG sobre el área y espere 3 minutos. Frote enérgicamente el área con el mismo paño. Limpie inmediatamente con un paño húmedo; asegúrese de que todo el CLEAN STRONG se haya eliminado. Deje secar. No utilice CLEAN STRONG en pisos revestidos con PALLMANN® MAGIC OIL 2K.

**Aplicación:** vierta 15 ml de PALL-X BOND (parte A) en el vaso mezclador provisto. Agregue 5 ml de endurecedor PALL-X BOND (parte B) y agite lentamente durante 1 minuto. Vierta una pequeña cantidad de producto mezclado en el área de prueba y aplique una capa delgada y uniforme con el rodillo pequeño provisto. Deje secar el área durante 20 a 30 minutos antes de aplicar el acabado. Use cualquier producto restante para áreas de prueba adicionales si es necesario.

**Acabado:** aplique uno de los acabados en fase acuosa PALLMANN® al área con una brocha o un aplicador. Deje secar durante la noche.

**Prueba:** realice una prueba de adherencia con el borde de una moneda raspando el acabado. **Si el acabado solo se marca pero no se descascara ni se desprende, la prueba de adherencia es satisfactoria.**

## Instrucciones de aplicación

1. Limpie el piso con CLEAN STRONG (siga las instrucciones detalladas en la etiqueta de CLEAN STRONG).
2. Mezcle PALL-X BOND (parte A) con el endurecedor PALL-X BOND (parte B) en una proporción de 3: 1. (3 partes A con 1 parte de B) en los recipientes provistos. Vierta primero PALL-X BOND (parte A) y añada el endurecedor PALL-X BOND (parte B) agitando lentamente. El tiempo de trabajo una vez mezclados los productos es de 30 a 45 minutos.
3. Vierta un pequeño charco en el piso (aprox. 5" de diámetro) y aplique una capa delgada y uniforme utilizando el rodillo PALL-X BOND de 10" provisto. Utilice el rodillo pequeño para la aplicación a lo largo de muros y bordes. **NO APLICAR UNA PELÍCULA GRUESA NI DEJAR CHARCOS.** Es importante pasar el rodillo varias veces sobre las áreas para crear una capa de aplicación delgada.
4. Deje que el producto se seque durante 90 minutos, pero no más de 4 horas antes de aplicar el acabado. **EL ACABADO DEBE APLICARSE DENTRO DE LAS 4 HORAS POSTERIORES A LA APLICACIÓN DE PALL-X BOND.**
5. Aplique uno de los acabados en fase acuosa PALL-X con un grado de cobertura de 400 a 500 pies cuadrados por galón.

## Limpieza

Las herramientas y los aplicadores deben limpiarse con agua.

## Almacenamiento

Proteja de la congelación y de las temperaturas superiores a los 100 °F (38 °C). Vuelva a sellar herméticamente los recipientes abiertos. Las condiciones de almacenamiento óptimas son de 50 – 75 °F (10 – 24 °C). La información anterior se basa en nuestra experiencia y en nuestras pruebas. PALLMANN® no se responsabiliza por la variedad de materiales asociados y la construcción variable, así como por las condiciones de trabajo presentes en los lugares de trabajo. La calidad de su trabajo depende de su propio criterio profesional y del uso del producto. En caso de duda sobre cualquier recomendación o instrucción de aplicación, solicite asesoramiento técnico. Tenga en cuenta las recomendaciones de instalación del fabricante del revestimiento de piso. Encontrará información adicional sobre el producto y la hoja de datos de seguridad en [www.pallmann.us](http://www.pallmann.us).

## Eliminación

Elimine cualquier producto o recipiente no utilizado/no deseado de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

**Uzin Utz**  
NORTH AMERICA

PALLMANN | Una marca del Grupo Uzin Utz  
Aurora, CO 80011 EE.UU. | Teléfono: 720. 374.4810  
[pallmann.us@uzin-utz.com](mailto:pallmann.us@uzin-utz.com) | [pallmann.us](http://pallmann.us)



**PALLMANN®**

wood floors. protected

Rev 07/08/19