



PALL-X GOLD

PALLMANN® Pall-X GOLD es un acabado para piso de madera en fase acuosa de 2 componentes con una durabilidad y una resistencia química sin igual. Es ideal para aplicaciones comerciales y residenciales de alto desgaste.

Características

- Durabilidad sin igual
- Disponible en mate, satinado y semibrillante
- Flujo y nivelación superiores
- Construcción excepcional
- Secado y curado rápidos
- Bajo olor
- No es sensible a los rayos UV

Beneficios

- Ideal para aplicaciones comerciales y residenciales de alto desgaste
- Brillos más populares
- Muy tolerante, fácil de aplicar
- Acabado de apariencia profunda y rica
- Permite un tránsito peatonal ligero en 3-4 horas, curado completo en 3 días
- No agresivo en lugares de trabajo
- No se torna ámbar con el tiempo

Datos técnicos

Envase:	recipientes de plástico
Tamaño de unidad:	Componente A: 1 galón estadounidense Componente B: 0,1 galón estadounidense
Color:	blanco lechoso (húmedo), transparente (seco)
Olor:	no invasivo
Sólidos:	36 % para satinado
Brillos:	mate, satinado, semibrillante
Nivel de brillo (60°):	10 GU mate, 24 GU satinado, 35 GU semibrillante
Contenido de COV:	el contenido de COV de los componentes A y B mezclados no excede los 200 g por litro
Estabilidad:	mín. 12 meses*
Transparencia:	transparente cuando seco, no amarillea (no sensible a los rayos UV)
Grado de cobertura:	aprox. 450-500 pies cuadrados por galón
Duración de la mezcla:	aprox. 4 horas después de añadido el comp. B
Tiempo de secado:	aprox. 2 horas**
Tránsito de peatones:	después de aprox. 3-4 horas**
Curado completo:	después de aprox. 3 días**
Nivelación:	superior
Antiespumante:	excelente
Herramientas de aplicación:	aplicador de barra en T, brocha, almohadilla cortada a medida o rodillo.
Temperatura de almacenamiento y de trabajo:	Almacenar entre 50° y 70 °F (10-20 °C)* y aplicar a temperatura ambiente de 65-75 °F (18-25 °C) para obtener los mejores resultados**

* Bajo condiciones óptimas de almacenamiento

** Bajo condiciones óptimas de aplicación



Curado completo en 3 días



PALLMANN®

wood floors. protected

PALL-X GOLD Instrucciones de uso:

ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS Y LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS). SOLO PARA USO PROFESIONAL. Este producto cumple o excede todos los estándares estatales y federales de calidad del aire limpio y refleja nuestro compromiso con la salud personal, la calidad del aire interior y el medio ambiente. **NO DILUYA** este producto. Para obtener asesoramiento técnico en caso necesario, antes de utilizar el producto, comuníquese telefónicamente con PALLMANN®, una división de Uzin Utz North America (1-866-505-4810).

Primeros auxilios

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y buscar atención médica. **NO** provocar el vómito en caso de ingestión. Obtener atención médica de inmediato. Observar la información de seguridad en la etiqueta del producto, así como nuestra ficha de datos de seguridad (FDS). Cuando está completamente curado, este producto no presenta riesgos fisiológicos ni ecológicos.

Preparación

PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y LOS RESULTADOS DESEADOS, PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA PLACA DE MUESTRA O EN UNA UBICACIÓN POCO VISIBLE. El piso debe estar exento de contaminantes como cera, residuos aceitosos o silicona. Las manchas, el sellador y los resultados del acabado pueden variar ampliamente en función de las especies de madera, especialmente en especies exóticas aceitosas y resinosas. PALLMANN® PALL-X BOND es el sistema recomendado para recubrir pisos preacabados de fábrica. Lije y prepare el piso de madera de acuerdo con las directrices de lijado de la NWFA (Asociación nacional de profesionales en pisos de madera de EE.UU.). Encontrará más información sobre estas directrices en www.nwfa.org. Si el piso está manchado, asegúrese de que la mancha esté completamente seca, para ello, antes de aplicar la capa de sellador, lea las instrucciones al respecto incluidas en la etiqueta del fabricante del producto. No cumplir con lo antes mencionado puede resultar en la falta de adhesión del sellador y o de las capas de acabado. El acabado puede aplicarse directamente sobre la mancha. Para obtener los mejores resultados, recomendamos aplicar SELLADOR PALLMANN® sobre la tintura antes de la aplicación del acabado. El sistema de acabado PALLMANN® es un sistema de tres capas. 1 capa de SELLADOR PALLMANN® y 2 capas de ACABADO PALLMANN®.

Aplicadores recomendados: barra en T, paño recortado a medida, rodillo aplicador en fase acuosa PALLMANN®, cepillo. Utilice aplicadores separados y limpios para aplicar el sellador y el acabado.

Acabado

Agite vigorosamente el componente A durante 30 segundos antes de añadir el componente B. A continuación, añada el componente B y agite INMEDIATAMENTE durante 60 segundos más. Una botella de endurecedor activará 1 galón de acabado PALL-X 98. **NOTA: para lograr una activación adecuada y un flujo y nivelación óptimos, antes de aplicar el producto combinado déjelo reposar durante 5 minutos.** Si no se agita, se mezcla y se activa correctamente, el producto terminado puede presentar rayas cuando el acabado se seque. **NO AÑADA AGUA AL ACABADO.**

Aplicación con barra en T:

vierta una línea de 4 pulgadas de ancho de acabado a lo largo de la pared de partida. Utilizando un aplicador con barra en T limpio e impregnado previamente, deslice el aplicador en la dirección longitudinal de las fibras de la madera con un ligero ángulo. Mantenga el borde húmedo en el centro de la barra en T y extienda el acabado de pared a pared siguiendo la dirección longitudinal de las fibras de la madera. Al final de cada pasada, gire el aplicador hacia usted y coloque el aplicador paralelo al borde húmedo. "Borre" todos los giros

y, en caso de detectar zonas sin acabado, retóquelas de inmediato. **NOTA:** mueva siempre la barra en T en la dirección longitudinal de las fibras de la madera.

Aplicación con rodillo:

vierta una línea de 4 pulgadas de ancho de acabado a lo largo de la pared de partida. Utilizando un rodillo en fase acuosa PALLMANN® limpio e impregnado previamente, extienda el acabado con el aplicador hacia usted, alejándose de la pared aprox. 4". Mueva el aplicador sobre la mitad de la longitud del mismo y repita el proceso de pared a pared. Vierta una nueva línea de acabado sobre el acabado que ya está en el piso y repita el proceso. En caso de detectar zonas sin acabado, retóquelas de inmediato. Es importante mantener la tasa de cobertura de 450 - 500 pies cuadrados por galón, y no sobretrabajar el acabado cuando se lo está aplicando. No cumplir con cualquiera de estas recomendaciones podría resultar en un secado demasiado rápido del acabado, burbujas, rayas, líneas solapadas visibles o variaciones en el brillo.

Abrasión entre capas

Si han transcurrido más de 24 horas desde la aplicación de la última capa de acabado, para asegurar la adhesión, la superficie **deberá** desgastarse por abrasión antes de aplicar la siguiente capa de acabado. Utilice una lija de grano 120 - 150 o bandas de lijado para obtener los mejores resultados. Aspire completamente con un paño ligeramente humedecido sin pelusa después de la abrasión.

Curado

El proceso de curado dura aproximadamente 3 días. Espere 3 días antes de colocar nuevamente alfombras y tapetes. El piso puede pisarse recién después de 24 horas, aunque puede desgastarse por fricción o estropearse antes del curado completo. No use limpiador durante este tiempo de curado de 3 días. Use solo una toallita limpiadora de microfibra PALLMANN® sin tratar o un paño de limpieza sin pelusa durante la primera semana de uso. **NO** use limpiadores abrasivos, ácidos ni ásperos.

Limpieza

Las herramientas y los aplicadores deben limpiarse con agua.

Mantenimiento

Coloque alfombras en todas las puertas de entrada para evitar el exceso de suciedad y material abrasivo. Para limpiar los pisos, aspire o barra según sea necesario; utilice posteriormente la MOPA DE MICROFIBRA PALLMANN®. Recomendamos utilizar el LIMPIADOR PARA PISOS DE MADERA DURA PALLMANN®.

Almacenamiento

después de añadir el endurecedor, la duración de la mezcla de PALL-X GOLD es de hasta 4 horas. Los recipientes abiertos deben taparse firmemente y almacenarse en condiciones frías (por debajo de 75 °F) hasta que vuelvan a utilizarse. **PROTEGER DE LAS HELADAS.** El acabado depositado en recipientes previamente abiertos debe colarse antes de su uso para eliminar cualquier posible coagulación del material.

Eliminación

Elimine cualquier producto o recipiente no utilizado/no deseado de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

Uzin Utz
NORTH AMERICA

PALLMANN | Una marca del Grupo Uzin Utz
Aurora, CO 80011 EE.UU. | Teléfono: 720. 374.4810
pallmann.us@uzin-utz.com | pallmann.us



PALLMANN®

wood floors. protected
Rev 8/6/2019